

## SIMONA® PP-C-UV et SIMOPOOL PP dans les piscines

Mesdames et Messieurs

Nous aimerions vous donner les informations suivantes sur SIMONA® PP-C-UV et SIMOPOOL PP dans les applications de piscine:

- Veuillez vérifier et documenter quotidiennement la valeur du pH, la valeur du chlore libre dans l'eau et la température. Il ne doit pas contenir plus de 0,80 ppm de chlore libre et le pH doit être compris entre 7,0 et 7,6. La température permanente de l'eau de la piscine ne doit pas dépasser 40°C.
- Eviter le contact direct entre les produits chimiques et SIMONA® PP-C-UV et SIMOPOOL PP. Les produits chimiques tels que les pastilles de chlore doivent être dissous lentement dans un distributeur flottant et le distributeur doit être empêché de rester dans une position. Si des produits sont utilisés sous forme de poudre, de granulés ou de liquides, ceux-ci doivent être dissous ou dilués dans l'eau de la piscine avant d'être ajoutés. Veuillez faire fonctionner la pompe de circulation en continu pendant le dosage pour éviter une augmentation locale des concentrations.
- Veuillez vérifier la teneur en minéraux de l'eau de la piscine. Les composants métalliques tels que le fer, le manganèse ou le cuivre dissous peuvent provoquer une décoloration à la surface de SIMONA® PP-C-UV et SIMOPOOL PP. Enlevez également périodiquement les dépôts de calcaire, de graisse, de crème solaire et d'autres saletés de la ligne d'eau.
- Ne jamais utiliser de matériaux abrasifs ou grattoirs pour ne pas endommager la surface de SIMONA® PP-C-UV et SIMOPOOL PP.
- Afin d'assurer une coloration homogène, nous vous conseillons de n'utiliser que des dalles d'un même lot de production pour chaque bassin.

Sur la base de mesures d'assurance qualité approfondies, nous supposons que SIMONA® PP-C-UV et SIMOPOOL PP dans les couleurs :

gris poussiéreux 1645,  
blanc polaire 1641,  
blanc 9002,  
gris clair 1932,  
Piscine bleu 924

est particulièrement adapté à une utilisation en piscine dans les conditions de fonctionnement ci-dessus et avec un entretien régulier.

Si vous avez des questions sur l'utilisation et le traitement de nos produits, nos experts se feront un plaisir de vous aider :

### Technical Service Center

Téléphone: +49 (0) 6752 14-587

Téléfax: +49 (0) 6752 14-302

[tsc@simona-group.com](mailto:tsc@simona-group.com)

Afin de s'assurer que le document est à jour, cette impression n'est valable que pour l'année civile de la date indiquée.